

PRODUCT SPESIFIKASJON / PRODUCT SPECIFICATION

Kvalitet/Quality :	Cellex 23 N	Cellex 23 XS	Cellex 25 N	Cellex 25 S	Cellex 28 N	
Type skum/Type of foam:	Normal Polyether	Normal Polyether	Normal Polyether	Normal Polyether	Normal Polyether	
Farge/Colour:	Hvit / White	Hvit / White	Lys Blå / Light Blue	Hvit / White	Lys Gul / Light Yellow	
Brutto vekt / Brut Weight:	kg/m ³	23	23	25	23	28
Netto vekt / Net weight:	NS-EN ISO 845 kg/m ³ +/- 1 KG	21	21	23	23	26
Blokkhøyde brutto / Block height brute	mm	1040	1050	1050	1040	1050
Blokkhøyde netto / Block height net	mm	990	1000	1000	990	1000
Hardhet / Hardness index:	NS-EN ISO 2439 N (kPa) +/- 15%	110	75	140	120	155
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798 kPa	150	240	115	150	110
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798 %	190	400	150	190	200
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385 %- red. Høyde/Height		6	4	6	11
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385 %-red. Hardhet/Hardness	30 %	35	30	32	30
Branntester/Fire properties:	NS-EN 591-1 Cigarette-test	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	NS-EN 591-2 Selvslukker-test Fyrstikk					
	NS-EN 1021 1 + 2 Selvslukker-test Gass					
	California Technical Bullrtin 117, Sektion A part I					
	BS 5852 "Crib 5"					
Miljø / Environment:	Øko-tex-sertifisert	JA / YES	JA / YES	JA / YES		JA / YES
Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:	Stoppingsmateriale/ Filling Material		Rygger/Backs	Lettere bruk/Light use	Top madrasser/ Top mattresses	Madrasser/seter - lett Mattresses/seats -light

PRODUCT SPESIFIKASJON / PRODUCT SPECIFICATION

Kvalitet/Quality :	Cellex 30 N	Cellex 35 N	Cellex 35 S	Cellex 35 XS	Cellex 45 XS	
	Type skum/Type of foam:	Normal Polyether	Normal Polyether	Normal Polyether	Normal Polyether	Normal Polyether
Farge/Colour:	Gul / Yellow	Rosa / Pink	Hvit / White	Hvit / White	Hvit / White	
Brutto vekt / Brut Weight: kg/m3	30	35	35	35	45	
Netto vekt / Net weight: NS-EN ISO 845 kg/m3 +/- 1 KG	28	33	33	33	43	
Blokkhøyde brutto / Block height brute mm	1040	940	960	960	860	
Blokkhøyde netto / Block height net mm	990	880	900	900	820	
Hardhet / Hardness index: NS-EN ISO 2439 N (kPa) +/- 15%	170	185	150	95	110	
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break: NS-EN ISO 1798 kPa	145	125	145	145	90	
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break: NS-EN ISO 1798 %	170	200	220	265	275	
Setting / Dynamical exertion: NS-EN ISO 3385 %- red. Høyde/Height	4	3	3	2	2	
Setting / Dynamical exertion: NS-EN ISO 3385 %-red. Hardhet/Hardness	30	20	20	20	15	
Branntester/Fire properties:	NS-EN 591-1 Cigarette-test NS-EN 591-2 Selvslukker-test Fyrstikk NS-EN 1021 1 + 2 Selvslukker-test Gass California Tecnicul Bullrtin 117, Sektion A part I BS 5852 "Crib 5"	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
Miljø / Environment: Øko-tex-sertifisert	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	
Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:	Madrasser/seter - lett Mattresses/seats -light	Madrasser/seter Mattresses/seats	Madrasser/seter Mattresses/seats	Madrasser Mattresses	Madrasser Mattresses	

PRODUCT SPESIFIKASJON / PRODUCT SPECIFICATION

Kvalitet/Quality :	Cellex 45 XSS	Svamp 23	Svamp 23	WEF Fibersoft	WEF WELUN
Type skum/Type of foam:	Normal Polyether	Normal Polyether	Normal Polyether	Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR
Farge/Colour:	Hvit / White	Gul / Yellow	Brun / Brown	Lys Blå / Light Blue	grå/Grey
Brutto vekt / Brut Weight: kg/m3	45	23	23	27	43
Netto vekt / Net weight: NS-EN ISO 845 kg/m3 +/- 1 KG	43	21	21	25	40
Blokkhøyde brutto / Block height brute mm	860	1040	1040		
Blokkhøyde netto / Block height net mm	820	970	970		
Hardhet / Hardness index: NS-EN ISO 2439 N (kPa) +/- 15%	75	110	110	50	95
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break: NS-EN ISO 1798 kPa	90	115	115		
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break: NS-EN ISO 1798 %	275	125	125		
Setting / Dynamical exertion: NS-EN ISO 3385 %- red. Høyde/Hight	2				
Setting / Dynamical exertion: NS-EN ISO 3385 %-red. Hardhet/Hardness	15				
Branntester/Fire properties:	NS-EN 591-1 Cigarette-test	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	NS-EN 591-2 Selvslukker-test Fyrstikk				JA / YES
	NS-EN 1021 1 + 2 Selvslukker-test Gass				JA / YES
	California Tecnical Bullrtin 117, Sektion A part I				
	BS 5852 "Crib 5"				
Miljø / Environment: Øko-tex-sertifisert	JA / YES	JA / YES	JA / YES		JA / YES
Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:	Madrasser	Vaskevamper	Vaskevamper	Myk Rygg/Soft Back	Overmadrasser/
	Mattresses	Spongs	Spongs		Top mattresses

PRODUCT SPESIFIKASJON / PRODUCT SPECIFICATION

Kvalitet/Quality :	WEF 25	WEF 27	WEF 30	WEF 32	WEF 29	
Type skum/Type of foam:	Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR	
Farge/Colour:	Hvit / White	Lys Brun/Light Brown	Lys Grønn / Light Green	Lys Grønn / Light Green	Rosa / Pink	
Brutto vekt / Brut Weight:	kg/m3	25	27	30	29	
Netto vekt / Net weight:	NS-EN ISO 845 kg/m3 +/- 1 KG	23	25	28	30	27
Blokkhøyde brutto / Block height brute	mm	1050		940		
Blokkhøyde netto / Block height net	mm	1000		880		
Hardhet / Hardness index:	NS-EN ISO 2439 N (kPa) +/- 15%	65	75	135	120	60
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798 kPa	150		160		
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798 %	155		120		
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385 %- red. Høyde/Hight	2		5		
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385 %-red. Hardhet/Hardness	25		20		
Branntester/Fire properties:	NS-EN 591-1 Cigarette-test	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	NS-EN 591-2 Selvslukker-test Fyrstikk	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	NS-EN 1021 1 + 2 Selvslukker-test Gass	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	California Technical Bullrtin 117, Sektion A part I				JA / YES	JA / YES
	BS 5852 "Crib 5"					
Miljø / Environment:	Øko-tex-sertifisert	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:	Rygger/Backs	Rygger -Fast /Backs	Seter/Seats	Seter/Seats	Rygger/Backs	
			Madrasser/Mattresses	Madrasser/Mattresses		

PRODUCT SPESIFIKASJON / PRODUCT SPECIFICATION

Kvalitet/Quality :			WEF 35	WEF 36	WEF 37	WEF 39	WEF 45
Type skum/Type of foam:			Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR
Farge/Colour:			Rosa / Pink	Rosa / Pink	Hvit / White	Lys Grønn / Light Green	Hvit / White
Brutto vekt / Brut Weight:	kg/m3		35	36	37	39	45
Netto vekt / Net weight:	NS-EN ISO 845	kg/m3 +/- 1 KG	33	34	35	37	42
Blokkhøyde brutto / Block height brute	mm		940		940		
Blokkhøyde netto / Block height net	mm		880		880		
Hardhet / Hardness index:	NS-EN ISO 2439	N (kPa) +/- 15%	150	130	115	150	200
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798	kPa	140		155		
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798	%	120		130		
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385	%- red. Høyde/Height	3		2		
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385	%-red. Hardhet/Hardness	20		20		
Branntester/Fire properties:	NS-EN 591-1	Cigarette-test	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	NS-EN 591-2	Selvslukker-test Fyrstikk	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	NS-EN 1021 1 + 2	Selvslukker-test Gass	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	California Technical Bullrtin 117, Sektion A part I		JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	BS 5852	"Crib 5"					
Miljø / Environment:	Øko-tex-sertifisert		JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:			Seter/Seats	Middels fast Seter / Medium	Seter/Seats	Seter/Seats	Seter/Seats
			Madrasser/Mattresses	Madrasser/Mattresses	Madrasser/Mattresses	Madrasser/Mattresses	

PRODUCT SPESIFIKASJON / PRODUCT SPECIFICATION

Kvalitet/Quality :			WEF 65	33 CMHR	37 CMHR	47 CMHR	TF 50
Type skum/Type of foam:			Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR	Kaldskum / Polyether HR	Visco elastisk skum
Farge/Colour:			Gul / Yellow	Gul / Yellow	Oransje / Orange	Hvit / White	Lys gul/light yellow
Brutto vekt / Brut Weight:	kg/m3		65	33	37	47	50
Netto vekt / Net weight:	NS-EN ISO 845	kg/m3 +/- 1 KG	62	31	35	45	48
Blokkhøyde brutto / Block height brute		mm		760	720	690	
Blokkhøyde netto / Block height net		mm		680	670	640	
Hardhet / Hardness index:	NS-EN ISO 2439	N (kPa) +/- 15%	300	130	160	185	50
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798	kPa		170	180	145	
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798	%		140	125	135	
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385	%- red. Høyde/Height		4	3,5	3	
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385	%-red. Hardhet/Hardness		33	15	11	
Branntester/Fire properties:	NS-EN 591-1	Cigarette-test	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	NS-EN 591-2	Selvslukker-test Fyrstikk	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	NS-EN 1021 1 + 2	Selvslukker-test Gass	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	California Technical Bullrtin 117, Sektion A part I		JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
	BS 5852	"Crib 5"		JA / YES	JA / YES	JA / YES	JA / YES
Miljø / Environment:	Øko-tex-sertifisert		JA / YES				
Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:			Seter/Seats	Seter/Seats- lett	Seter/Seats	Seter/Seats - tung	Hodeputer
				Madrasser - lett	Madrasser	Madrasser Tung	Pillows
				Mattresses - light	Mattresses	Mattresses - heavy	

PRODUCT SPESIFIKASJON / PRODUCT SPECIFICATION

Kvalitet/Quality :			Thermoflex TF55	Thermoflex TF60
Type skum/Type of foam:			Visco elastisk skum	Visco elastisk skum
Farge/Colour:			Gul/Yellow	Rosa/Pink
Brutto vekt / Brut Weight:		kg/m3	55	60
Netto vekt / Net weight:	NS-EN ISO 845	kg/m3 +/- 1 KG	53	58
Blokkhøyde brutto / Block height brute	mm			
Blokkhøyde netto / Block height net	mm			
Hardhet / Hardness index:	NS-EN ISO 2439	N (kPa) +/- 15%	85	100
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798	kPa		
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798	%		
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385	%- red. Høyde/Hight		
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385	%-red. Hardhet/Hardness		
Branntester/Fire properties:	NS-EN 591-1	Cigarette-test	JA / YES	JA / YES
	NS-EN 591-2	Selvslukker-test Fyrstikk		
	NS-EN 1021 1 + 2	Selvslukker-test Gass		
	California Tecnicl Bullrtin 117, Sektion A part I			
	BS 5852	"Crib 5"		
Miljø / Environment:	Øko-tex-sertifisert			JA / YES
Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:			Madrasser - lett	Seter/Seats
			Mattresses - light	Madrasser
				Mattresses