




# PRODUCT SPESIFIKASJON / PRODUCT SPECIFICATION

<b>Kvalitet/Quality :</b>			<b>SUPERLON REBOND P 200 PS</b>
<b>Type skum/Type of foam:</b>			Armert skum /Rebonded Foam
<b>Farge/Colour:</b>			Flerfarget / Multicolor
<b>Brutto vekt / Brut Weight:</b>		kg/m3	200
<b>Netto vekt / Net weight:</b>	NS-EN ISO 845	kg/m3 +/- 1 KG	195
<b>Blokkhøyde brutto / Block height brute</b>		mm	2070 x 1060 x 320
<b>Blokkhøyde netto / Block height net</b>		mm	
<b>Hardhet / Hardness index:</b>	NS-EN ISO 2439	N (kPa) +/- 15%	2370
<b>Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:</b>	NS-EN ISO 1798	kPa	168
<b>Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:</b>	NS-EN ISO 1798	%	57
<b>Setting / Dynamical exertion:</b>	NS-EN ISO 3385	%- red. Høyde/Height	
<b>Setting / Dynamical exertion:</b>	NS-EN ISO 3385	%-red. Hardhet/Hardness	
<b>Branntester/Fire properties:</b>	NS-EN 597-1	Cigarette-test	
	NS-EN 597-2	Selvslukker-test Fyrstikk	
	NS-EN 1021 1	Smoldering cigarette	
	NS-EN 1021 2	Match flame equivalent	
	California Tecnical Bulletin 117, Seksjon A part I	Gass flame	JA / YES
	California Tecnical Bulletin 117, Seksjon D part II	Smoldering cigarette	JA / YES
	BS 5852	"Crib 5"	
	FMVSS302		JA / YES
<b>Miljø / Environment:</b>	Øko-tex-sertifisert		
<b>Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:</b>			Emballasje/Packing
			Teknisk/Tecnical
			Lyd demp. / Sound isolation
 <p>Westnofa Industrier AS Fikk sin første ISO 14001 sertifisering i 2001</p>			 <p>Som medlem av Grønt Punkt Norge deltar Westnofa Industrier AS i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje</p>
 <p>TRYGGE TEKSTILER Testet for helsekadelige stoffer etter Øko-Tex Standard 100 No. 22406-2301 DTI Danmark</p>			
			Våre viktigste skumkvaliteter er testet og sertifisert i henhold til de strengeste Europeiske miljøkrav. Øko-tex-sertifiseringen er et bevis på dette.