




PRODUCT SPESIFIKASJON / PRODUCT SPECIFICATION

Kvalitet/Quality :			SUPERLON REBOND P 50
Type skum/Type of foam:			Armert skum /Rebonded Foam
Farge/Colour:			Flerfarget / Multicolor
Brutto vekt / Brut Weight:		kg/m3	50
Netto vekt / Net weight:	NS-EN ISO 845	kg/m3 +/- 1 KG	
Blokkhøyde brutto / Block height brute		mm	2070 x 1060 x 75
Blokkhøyde netto / Block height net		mm	
Hardhet / Hardness index:	NS-EN ISO 2439	N (kPa) +/- 15%	280
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798	kPa	31
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798	%	43
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385	%- red. Høyde/Height	
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385	%-red. Hardhet/Hardness	
Branntester/Fire properties:	NS-EN 597-1	Cigarette-test	
	NS-EN 597-2	Selvslukker-test Fyrstikk	
	NS-EN 1021 1	Smoldering cigarette	
	NS-EN 1021 2	Match flame equivalent	
	California Tecnical Bulletin 117, Sektion A part I	Gass flame	
	California Tecnical Bulletin 117, Sektion D part II	Smoldering cigarette	
	BS 5852	"Crib 5"	
	FMVSS302		
Miljø / Environment:	Øko-tex-sertifisert		
Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:			Emballasje/Packing
			Teknisk/Tecnical
			Lyd demp. / Sound isolation
 <p>Westnofa Industrier AS Fikk sin første ISO 14001 sertifisering i 2001</p>			<p>Våre viktigste skumkvaliteter er testet og sertifisert i henhold til de strengeste Europeiske miljøkrav. Øko-tex-sertifiseringen er et bevis på dette.</p>
 <p>Som medlem av Grønt Punkt Norge deltar Westnofa Industrier AS i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje</p>			
 <p>TRYGGE TEKSTILER Testet for helseskadelige stoffer etter Øko-Tex Standard 100 No. 22406-2301 DTI Danmark</p>			