




PRODUCT SPESIFIKASJON / PRODUCT SPECIFICATION

Kvalitet/Quality :		SUPERLON REBOND P 75	
Type skum/Type of foam:	Armert skum /Rebonded Foam		
Farge/Colour:	Flerfarget / Multicolor		
Brutto vekt / Brut Weight:	kg/m3	75	
Netto vekt / Net weight:	NS-EN ISO 845	kg/m3 +/- 1 KG	70
Blokkhøyde brutto / Block height brute	mm	2070 x 1060 x 650	
Blokkhøyde netto / Block height net	mm		
Hardhet / Hardness index:	NS-EN ISO 2439	N (kPa) +/- 15%	390
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798	kPa	40
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:	NS-EN ISO 1798	%	44
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385	%- red. Høyde/Height	
Setting / Dynamical exertion:	NS-EN ISO 3385	%-red. Hardhet/Hardness	
Branntester/Fire properties:	NS-EN 597-1	Cigarette-test	
	NS-EN 597-2	Selvslukker-test Fyrstikk	
	NS-EN 1021 1	Smoldering cigarette	
	NS-EN 1021 2	Match flame equivalent	
	California Tecnical Bulletin 117, Sektion A part I	Gass flame	
	California Tecnical Bulletin 117, Sektion D part II	Smoldering cigarette	
	BS 5852 FMVSS302	"Crib 5"	
Miljø / Environment:	Øko-tex-sertifisert		
Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:	Emballasje/Packing		
	Teknisk/Tecnical		
	Lyd demp. / Sound isolation		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Westnofa Industrier AS Fikk sin første ISO 14001 sertifisering i 2001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Som medlem av Grønt Punkt Norge deltar Westnofa Industrier AS i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Våre viktigste skumkvaliteter er testet og sertifisert i henhold til de strengeste Europeiske miljøkrav. Øko-tex-sertifiseringen er et bevis på dette.</p> </div> </div>			